



HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Das bewährte Hartwachs-Öl ohne Dauernasseffekt!



3041 Natural transparent



PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparentfarbiger, matter Holzanstrich, der auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt verbindet.

Osmo Hartwachs-Öl Effekt Natural ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche.

Im Vergleich zu herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe ein harmonischeres Streichbild erzielt. Einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Hartwachs-Öl Effekt Natural eignet sich für den Schutz und die nahezu unsichtbare Veredelung von hellen heimischen Hölzern im Innenbereich wie Holzfußböden und Möbeloberflächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs), Paraffine, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zulässigen VOC-Gehalt von max. 500 g/l (Kat. A/i (2010)).

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,90-0,95 g/cm³

Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte).

Osmo Hartwachs-Öl Effekt Natural ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste).

Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden/Arbeitsplatten P120-150, Möbel P220-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher, Osmo Fußbodenbürste 220 mm oder Osmo Mikrofaserrolle dünn in Holzmaserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

Dann zweiten Anstrich je nach gewünschtem Ergebnis vornehmen (Probeanstrich):

a) Endanstrich mit Hartwachs-Öl Effekt 3041 Natural



für eine leicht weiße Farbgebung oder
b) mit einem farblosen Hartwachs-Öl für eine „wie un-
behandelt“ Optik.

Bei Renovierung reicht in der Regel ein Anstrich auf
die schmutzgesäuberte Oberfläche.

REINIGUNG DES ARBEITSGERÄTES

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 24 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luft-
feuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher
Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 30 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich
nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes.
Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können
zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Das Hartwachs-Öl Effekt Natural schützt das Holz fast
unsichtbar. Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde
Belüftung führen zu Trocknungsverzögerung, einer
weißen Färbung und einer für Öl typischen Geruchs-
entwicklung.

Mit einer unbenutzten, trockenen Mikrofaserrolle las-
sen sich etwaige Pinselspuren binnen 30 Minuten
nach Auftrag verschleichen.

Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten –
kein Dauernasseffekt oder Anfeuern des Holzes.

Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das Hartwachs-
Öl Effekt Natural als leicht weiß gekälkte Oberfläche
sichtbar. Probeanstrich empfohlen.

Achtung: Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x
dünn mit einem Lappen aufbringen.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung
gelangen lassen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann aller-
gische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat er-
forderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räu-
men verwenden.

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den ört-
lichen Vorschriften (AVV 08 01 11).

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht
geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstent-
zündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt ge-
mäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen
gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften ent-
sorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restent-
leerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 3041 Natural transparent

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/14